

SCHEDA TECNICA

SICURPACK 95

Accoppiato Barriera , composizione:

TNT + LDPE + 12 μ Al + LDPE

PROPRIETA'	RISULTATO	METODO DEL TEST
Peso	ca. 250 gr./m ²	EN 22 286
Resistenza alla tensione	Direzione macchina: 250 N / 50 mm ² Direzione trasversale: 150 N / 50mm ²	ISO 527-3 ISO 527-3
Allungamento	Direzione macchina: 50% Direzione trasversale: 70%	ISO 527-3 ISO 527-3
Resistenza alla trazione	Direzione macchina: 67 N Direzione trasversale: 93 N	DIN 53 363 DIN 53 363
Condizioni di saldatura	200°C / 2 bar / 2 sec	
Permeabilità al vapore acqueo	< 0,04 gr/m ² in 24 ore	DIN 53 122
Stabilità alla temperatura	-55°C / +80°C	

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questa scheda tecnica e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute. È dovere dell'utilizzatore finale valutare ed utilizzare il prodotto in sicurezza e nell'ambito di applicazione consigliato nella presente scheda tecnica.

TOMOLPACK S.r.l.

San Giuliano Milanese (MI)
via Tecchione, 16

Tel: 02 9880334
Fax: 0298281412

E-mail: commerciale@tomolpack.it
Sito web: www.tomolpack.com